

## КРАСКА FOREST

<b>Тип</b>	Масляная краска на алкидной основе.
<b>Область применения</b>	Предназначена для наружных и внутренних работ по пиленным и строганным деревянным поверхностям и пропитанной под давлением древесине. Применяется для окраски дощатых стен, оконных рам, перил, заборов. Не рекомендуется применять для окраски бревен.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	8 - 11 м <sup>2</sup> /л по строганой поверхности древесины; 6 - 8 м <sup>2</sup> /л по пиленной поверхности древесины.
<b>Сухой остаток</b>	63 - 70%.
<b>Плотность</b>	1,17 - 1,34 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит «Lakkabensiini 1050».
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью.
<b>Время высыхания, 23°C при отн. влажн. воздуха 50%</b>	24 часа, следующий слой можно наносить через – 48 часов. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый.
<b>База</b>	А и С.
<b>Колеровка</b>	По каталогу Tikkurila «Краски для наружных работ», в большинстве цветов каталогов «Тиккурила Симфония», а также по каталогу «Фасадная палитра ТЕКС».
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая, в том числе в промышленной среде. Возможно незначительное выцветание, что характерно для масляных красок.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением краску выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 9 л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**КРАСКА FOREST****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Окраску следует производить заблаговременно до выпадения вечерней росы, так как под воздействием влаги свежая лакокрасочная пленка может тускнеть.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. Ржавеющие металлические детали (шляпки гвоздей, скобы и т. п.) защитить грунтовкой «Grit black». С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком и щеткой. Загрязнения и плесень смыть гипохлоритным раствором, затем поверхность тщательно промыть чистой водой и высушить. Поверхность древесины ранее не обработанную, следует грунтовать антисептиком «Spill Base» на более ранней стадии строительства.
<b>Окраска</b>	Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности в одном сосуде смешать достаточное количество краски одной партии. Краску тщательно перемешать перед применением и наносить кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Краску наносить 2 слоями. Торцевые концы древесины окрашивать особенно тщательно.
<b>Очистка инструментов</b>	После окончания работ инструменты обработать уайт-спиритом или моющим средством для кистей.

**ОХРАНА ТРУДА**

Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Избегать вдыхания паров растворителей. Для защиты рук применять резиновые перчатки. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать данную этикетку или тару. Хранить в недоступном для детей месте.

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный