

## ЭМАЛЬ GARDEN AQUA

**Тип** Универсальная водоразбавляемая полуматовая акриловая эмаль.

**Область применения** Предназначена для внутренних работ в сухих и влажных помещениях по новым, предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, деревянным, бетонным, оштукатуренным поверхностям и гипсокартону, а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными эмалями. Отлично подходит для окраски деревянных оконных рам, подоконников, оконных откосов, дверей и деревянной мебели.

- Термостойкая - может применяться для окрашивания радиаторов отопления, эксплуатируемых при температуре 80°C, выдерживает кратковременный нагрев до 120°C.
- Износостойкая - 1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300
- Обладает высокой адгезией к поверхностям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками или алкидными эмалями
- Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	8-11 м <sup>2</sup> /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 45 %
<b>Плотность</b>	1,1 – 1.3 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	От пыли – 1 час. Следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Окончательная стойкость покрытия к мытью достигается через 2 недели. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>База</b>	А
<b>Колеровка</b>	Колеруется по каталогам цветов «Тиккурила Симфония» и «ТЕКС». Возможна самостоятельная колеровка колер красками ТЕКС. Также может использоваться в качестве белой краски.
<b>Стойкость к мытью</b>	Устойчива к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2,

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## ЭМАЛЬ GARDEN AQUA

<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях, а также к бытовым жидким моющим средствам.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Транспортировать, хранить и переносить в плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 36 мес.
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность предварительно очистить от непрочно держащихся старых покрытий и пыли. Для удаления грязи, жира и других загрязнений поверхность необходимо вымыть с моющим средством и высушить. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Неокрашенные металлические поверхности предварительно загрунтовать антикоррозионными материалами Finncolor. Деревянные поверхности шпатлевать шпатлевкой по дереву ТЕКС, бетонные и оштукатуренные поверхности шпатлевкой «Латексной Профи» ТЕКС в сухих помещениях и шпатлевкой «Латексной влагостойкой Профи» ТЕКС во влажных помещениях. Неокрашенные деревянные и минеральные поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой Moraine Strong Finncolor. При сплошном шпатлевании грунтование перед окрашиванием не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, шпатлеванным сухими строительными смесями.
<b>Окраска</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. При необходимости эмаль можно разбавить на 5-10% водой.
<b>Очистка инструментов</b>	По окончании работ инструменты промыть водой.

<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
---------------------	--

<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.
--------------------------------	--

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный