

## ГРУНТОВКА ФАСАДНАЯ GRAVEL STRONG

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионный укрепляющий и saniрующий щелочестойкий акриловый фасадный грунт глубокого проникновения (концентрат).
<b>Область применения</b>	Предназначен для грунтования фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не гляцевая строительная керамика, неорганические фасадные шпатлёвки), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками с целью их укрепления, улучшения адгезии, уменьшения расхода краски, предотвращения роста грибка и плесени перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок "Mineral Strong", "Mineral Gamma".



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	5 - 12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от типа и впитывающей способности поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 15 %
<b>Плотность</b>	1,0 - 1,1 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением
<b>Время высыхания при (+20±2)°С и относительной влажности (65±5)%</b>	1 час. При многократном нанесении промежуточная сушка от 3 часов (при укреплении тонкого слоя мелящей краски), 24 часа (при укреплении штукатурки).
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
<b>Фасовка</b>	10 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при грунтовании</b>	Поверхность должна быть сухой. Грунт наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
<b>Предварительная подготовка</b>	Новые поверхности очистить от грязи, пыли, высолов, цементного клея и др. посторонних включений. Новую штукатурку, отремонтированные новой штукатуркой участки выдержать до грунтования не менее одного месяца. Ранее окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо держащейся краски и шпатлёвки. Известковые и кремнийорганические краски удалить полностью.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**ГРУНТОВКА ФАСАДНАЯ GRAVEL STRONG**

**Грунтование** Грунт перед использованием разбавить водой в соотношении 1 часть грунта на 1,5 части воды и перемешать. Наносить в 2-3 слоя, в зависимости от состояния подложки.

**Очистка инструментов** После окончания работ инструмент промыть водой.

---

**ОХРАНА ТРУДА** Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости работы в помещении обеспечить его проветривание. При работе использовать резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный