

**OASIS KITCHEN&GALLERY**

<b>Тип</b>	Особо устойчивая к мытью и истиранию водно-дисперсионная интерьерная краска.
<b>Область применения</b>	Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки. Применяется для окраски новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных, оклеенных структурно-волокнистыми и стеклообоями поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, древесно-стружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	7-9 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности; 9-12 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 50 %
<b>Плотность</b>	Ок. 1,2 - 1,4 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более, чем на 5% по объему при нанесении кистью или валиком и 10% по объему при нанесении распылением.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	1,5 часа, следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>База</b>	А и С
<b>Колеровка</b>	По каталогам цветов «Тиккурила Симфония», «ТЕКС».
<b>Стойкость к мытью</b>	Краска образует матовое с шелковистым эффектом покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998\DIN EN 13 300).
<b>Хранение и транспортировка</b> <b>Срок годности</b>	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**OASIS KITCHEN&GALLERY****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNFILLER или сухой строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой MORAINЕ STRONG.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой. Краску наносить в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

**ОХРАНА ТРУДА** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный