

## ЭМАЛЬ GARDEN 90



<b>Тип</b>	Универсальная алкидная эмаль.
<b>Область применения</b>	Применяется для окраски деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых, оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных, кирпичных, гипсовых и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений (например - мебели, дверей, оконных рам, велосипедов, вывесок и т.п.)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	10 - 12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 60 %
<b>Плотность</b>	0,9 - 1,2 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит "Lakkabensiini 1050"
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	От пыли" – 3-4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Блеск</b>	Высокоглянцевый
<b>База</b>	А и С
<b>Колеровка</b>	Колеруется по каталогам цветов "Тиккурила Симфония" и "ТЕКС". База А также может использоваться в качестве белой краски.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая
<b>Износостойкость</b>	Хорошая
<b>Стойкость к мытью</b>	Хорошая при применении обычных моющих средств
<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к скрипидару, уайт-спириту и денатурату
<b>Хранение и транспортировка</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)

Звонок по России бесплатный

## ЭМАЛЬ GARDEN 90

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	<b>Неокрашенную поверхность</b> обезжирить и очистить от грязи, пыли, ржавчины и т.п. загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые поверхности загрунтовать алкидной грунтовкой или разбавленной эмалью (до 20%). Стальные поверхности загрунтовать анткоррозионной грунтовкой "Grit black".
	<b>Ранее окрашенную поверхность</b> вымыть щелочным моющим средством или содовым раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Зачищенные до чистого металла участки загрунтовать анткоррозионной грунтовкой "Grit black". При необходимости неровности зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный