



MORAINE STRONG | МОРЭЙН СТРОНГ

Грунтовка укрепляющая для внутренних работ

Тип	Укрепляющая акрилатная грунтовка (концентрат 1:3) для пропитки поверхностей внутри помещений с целью их укрепления перед нанесением водно-дисперсионных красок и перед оклейкой обоями.
Область применения	Применяется для пропитки старых мелящих покрытий, плохо смытой побелки, слабых прочнодержавшихся штукатурок, асбоцементных и гипсокартонных плит, бетона. Может использоваться для грунтования деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками.
Объекты применения	Предназначена для грунтования стен и потолков внутри помещений перед нанесением водно-дисперсионных красок, оклейкой обоями, укладкой керамической плитки, шпатлеванием, декоративными и другими видами отделочных работ. Рекомендуется при проведении ремонта в новостройках и в старом жилом фонде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/готовые цвета	Бесцветный.
Расход	5-14 м ² /л. Расход зависит от впитывающей способности и неровности основания, способа и условий нанесения. Для проверки впитываемости обрызгать поверхность водой из распылителя. Если при нанесении вода стекает, то поверхность невпитывающая. Если вода сразу впитывается, то поверхность впитывающая.
Фасовки	1 л, 5 л, 10 л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	При температуре (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%: 1 час. Нанесение финишного покрытия: при многократном нанесении промежуточная сушка не менее 3 часов (при укреплении тонкого слоя мелящей краски) и не менее 24 часов (при укреплении штукатурки). При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Плотность	1,0 - 1,1 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	12-16%.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года (24 месяца). После вскрытия использовать в течение одного месяца.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



MORAINE STRONG | МОРЭЙН СТРОНГ

Грунтовка укрепляющая для внутренних работ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Неокрашенные поверхности: Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности необходимо загрунтовать грунтовкой FINNCOLOR Moraine Strong (Морэйн Стронг). Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Ранее окрашенные поверхности: С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller Facade (ФиннФиллер Фасад) в помещениях с повышенной влажностью и шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller (ФиннФиллер) в сухих помещениях. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Смешивание компонентов	Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется использовать грунтовку в виде концентрата при нанесении по мелящим, сильно впитывающим, пористым, рыхлым поверхностям (например, пористым цементным штукатуркам), требующим высокой степени укрепления. Использовать грунтовку в разбавленном виде при нанесении по слабовпитывающим поверхностям или для обеспыливания поверхностей с плотной структурой (например, по гипсокартону). Концентрация зависит от впитывающей способности основания и требуемой степени укрепления. Максимально допустимое разбавление 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки). Для приготовления рабочего раствора разбавить концентрат чистой водой, при этом воду добавлять в концентрат, а не наоборот.
Нанесение	Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылением в 1-3 слоя. Количество наносимых слоев зависит от состояния обрабатываемой поверхности. Правильно загрунтованная и высохшая поверхность не должна мелить и пачкаться, также необходимо избегать избыточного неравномерного нанесения, при котором может образоваться заглянцованная поверхность. При нанесении безвоздушным распылением (БВР) рекомендуемые параметры: <ul style="list-style-type: none">• *Тип форсунки: FF.• Сопло: 410.• Давление: 40 бар.• Разбавление: не требуется. Точные параметры определяются тестированием на объекте. *В случае изменения типа форсунки или сопла, возможно, потребуется корректировка по давлению относительно рекомендаций, данных выше. При нанесении безвоздушным распылением дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования. Окраску производить через сутки после грунтования. Перед началом окрасочных работ рекомендуется отработать технологию грунтования и окраски на небольшом участке поверхности.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

MORAINE STRONG | МОРЭЙН СТРОНГ

Грунтовка укрепляющая для внутренних работ

Очистка инструментов	По окончании работ инструменты и тару промыть водой.
Эксплуатация поверхности	Не применять в качестве финишного покрытия.
Окружающая среда и безопасность	Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством. Узнайте подробнее на www.finncolor.ru .

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

