

ШПАТЛЕВКА FINNFILLER

Тип	Универсальная мелкозернистая финишная шпатлевка.
Область применения	Для внутренних работ. Предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых, гипсокартонных плит с использованием шовной ленты, ДВП, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в сухих помещениях. Применяется в системе с грунтовкой Moraine Strong и интерьерными красками Oasis Super White, Oasis Interior, Oasis Interior Plus, Oasis Hall&Office, Oasis Kitchen&Gallery.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,7-1,0 л/м ² , при толщине слоя 1 мм.
Сухой остаток	Ок. 70 %
Плотность	Около 1,7 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	2–12 часов в зависимости от толщины слоя.
Заполняющая способность	До 3 мм
Цвет	Белый
Хранение и транспортировка	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	2 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Фасовка	0,9 л; 3л; 10л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ШПАТЛЕВКА FINNFILLER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +15°C и относительной влажности воздуха – не более 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять гипсовым или цементным раствором. Пористые поверхности прогрунтовать грунтовкой укрепляющей Moraine Strong. Ранее окрашенная поверхность: Удалить слабо держащуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. После высыхания отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния, пыль удалить. При необходимости крупные дефекты выровнять гипсовым или цементным раствором. Пористые поверхности прогрунтовать грунтовкой укрепляющей Moraine Strong.
Выравнивание	Наносить шпателем на подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность при необходимости отшлифовать, пыль удалить.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

СЕРТИФИКАТЫ ИЗГОТОВИТЕЛЬ Свидетельство о государственной регистрации

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный