

**КОЛОВУД****Шпатлевка водно-дисперсионная для внутренних деревянных поверхностей****ОПИСАНИЕ**

Однокомпонентная водоразбавляемая шпатлевка для деревянных поверхностей.

**СВОЙСТВА**

- Обладает отличными заполняющими свойствами и небольшой усадкой, позволяет легко заполнять отверстия, трещины и неровности на деревянных поверхностях.
- Быстрое время высыхания позволяет использовать шпатлевку на промышленных производственных линиях.
- Легкая в использовании (нанесении и последующей шлифовке).
- Доступна в белом цвете и 5 оттенках древесины (береза, махагони, бук, дуб, сосна).
- Делает заделанные отверстия невидимыми на готовой поверхности.

**ОБЛАСТЬ****ПРИМЕНЕНИЯ**

Рекомендуется для деталей мебели, стеновых и потолочных панелей и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Подходит для ремонта неровностей на деревянных поверхностях, таких как фанера, древесноволокнистые плиты, массив дерева, шпон и др.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Объемная доля  
нелетучих веществ  
(сухой остаток)

61±5%

Массовая доля  
нелетучих веществ  
(сухой остаток)

77±5%

Плотность

1,90 ±0,2 кг/л

Рекомендуемая  
толщина пленки и  
теоретический расход

*Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.*

Время высыхания

Перед шлифованием: 4-24 часа при температуре +20°C в зависимости от толщины слоя.

*Время выдержки перед шлифованием зависит от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.*

Цвет

Береза, бук, дуб, сосна, махагони, белый.

Фасовка

0,48 л, 10 л

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Подготовка  
поверхности

Очистить деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой синева и посторонних включений.

Условия при  
нанесении

Подготовленная для шпатлевания поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность древесины должна быть ниже 20%. В процессе нанесения и сушки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и шпатлевки должна быть выше 5 °C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО "Тиккурила"

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3, тел./факс: +7 (812) 380-33-99, www.finncolor.ru

<b>Нанесение</b>	Наносить шпатлевку Коловуд шпателем. Глубокие выбоины, отверстия, трещины, неровности предпочтительно шпатлевать за два и более раз. Отшлифовать поверхность и удалить пыль.
<b>Очистка инструментов</b>	Вода
<b>Срок годности</b>	2 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке
<b>Охрана труда и техника безопасности</b>	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством. <b>Только для промышленного применения.</b>

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.