

OASIS KIDS & BEDROOM | ОАЗИС КИДС ЭНД БЭДРУМ

Краска водно-дисперсионная для стен и потолков



Тип	Глубокоматовая краска для стен и потолков. Быстро сохнет, удобно и равномерно наносится на поверхность, колеруется в пастельные и насыщенные цвета.
Область применения	Предназначена для внутренних работ в сухих помещениях по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.
Объекты применения	Применяется для окраски стен и потолков в детских комнатах, спальнях, гостиных, игровых комнатах. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	А, С.
Колеровка/готовые цвета	Для колеровки базы А и С в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. База А может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. При окрашивании в цвета с низкой укрывистостью на базе С рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.
Блеск	Глубокоматовый.
Расход	6-8 м ² /л по впитывающей поверхности; 9-11 м ² /л по невпитывающей поверхности. Расход зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и укрывистости выбранного цвета.
Фасовки	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением.
Время высыхания	При t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 1 час, следующий слой наносить через 1,5 часа.
Плотность	База А около 1,3 кг/л, база С около 1,2 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	База А около 57%, база С около 44%.
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс стойкости к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300 / ISO 11998 / DIN EN 13 300.
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств.
Химическая стойкость	Устойчива к дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях, а также к бытовым жидким моющим средствам.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

OASIS KIDS & BEDROOM | ОАЗИС КИДС ЭНД БЭДРУМ

Краска водно-дисперсионная для стен и потолков

Предельная величина ЛОС Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (cat A/a) 30 г/л (2010). OASIS Kids&Bedroom содержит VOC (ЛОС) менее 30 г/л.

Хранение и транспортировка В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. После вскрытия и/или колеровки использовать в течение одного месяца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрасочные работы проводить при t выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка Поверхность предварительно очистить от непрочно держащихся старых покрытий, пыли, грязи и жира. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller (ФиннФиллер). После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой FINNCOLOR Moraine Strong (Морэйн Стронг) или Moraine Primer (Морэйн Праймер). При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Нанесение Перед применением краску тщательно перемешать! Наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылением. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением.

Очистка инструментов По окончании работ инструменты промыть водой.

Эксплуатация поверхности Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой щеткой или губкой. По истечении 4 недель, если требуется очистка, использовать сухую или слегка влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегать точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.

Окружающая среда и безопасность Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Остатки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. Узнайте подробнее на www.finncolor.ru

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.