

FINNFILLER FACADE | ФИННФИЛЛЕР ФАСАД

Шпатлевка водно-дисперсионная



Тип	Шпатлевка фасадная готовая к применению для наружных работ.
Область применения	Предназначена для устранения дефектов и выравнивания поверхности фасадов при отделочных работах по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, а также для внутренней отделки стен и потолков помещений с повышенной влажностью.
Объекты применения	Предназначена для минеральных фасадов, кухонь, ванных, коридоров и других сухих и влажных помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	0,6-1 м ² /кг в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.
Фасовки	16 кг.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	При t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 4 часа при толщине слоя 1 мм. В случае нанесения толщины слоя более 1 мм время высыхания может быть увеличено. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.
Плотность	Около 1,7 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	Около 77%.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



FINNFILLER FACADE | ФИННФИЛЛЕР ФАСАД

Шпатлевка водно-дисперсионная

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Применять при температуре выше 10°C. Не рекомендуется проводить шпатлевание в случае непосредственного воздействия на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от старых, непрочно держащихся покрытий, пыли, грязи. Сильно впитывающие и мелящие поверхности прогрунтовать укрепляющей грунтовкой FINNCOLOR Gravel Strong (Грэвэл Стронг).
Нанесение	Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность шлифуется и обеспыливается. Рекомендуемая толщина слоя до 3 мм. В углублениях и впадинах до 5 мм.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть водой.
Окружающая среда и безопасность	<p>Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте! Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.</p> <p>Остатки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. Подробнее см. на www.finncolor.ru</p>

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

