

## MORAINE PRIMER | МОРАЙН ПРАЙМЕР

Грунтовка пропиточная для внутренних работ



<b>Тип</b>	Полностью готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка.
<b>Область применения</b>	Применяется для пропитки поверхностей в сухих и влажных помещениях по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и деревянным поверхностям перед последующим шпатлеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев. Подходит для фасадных работ.
<b>Объекты применения</b>	Предназначена для предварительной подготовки поверхностей в спальнях, детских, гостиных, кухнях, ванных, подвальных помещениях и других сухих и влажных помещениях, а также для минеральных фасадов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Колеровка/готовые цвета</b>	Бесцветный.
<b>Расход</b>	5-14 м <sup>2</sup> /л. Расход зависит от впитывающей способности и неровности основания, способа и условий нанесения.  Для проверки впитываемости обрызгать поверхность водой из распылителя. Если при нанесении вода стекает, то поверхность невпитывающая. Если вода сразу впитывается, то поверхность впитывающая.
<b>Фасовки</b>	2,5 л, 5 л, 10 л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания</b>	При температуре (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%: 40 минут. Нанесение финишного покрытия через 1,5 часа.  При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
<b>Плотность</b>	1,0 - 1,1 кг/л.
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	7,5 - 9%.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 1,5 года (18 месяцев). После вскрытия использовать в течение одного месяца.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



## MORAINE PRIMER | МОРАЙН ПРАЙМЕР

Грунтовка пропиточная для внутренних работ

### Условия при нанесении

Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Не грунтовать в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде.

### Предварительная подготовка

#### Интерьерные работы.

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

#### Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности необходимо грунтовать грунтовкой FINNCOLOR Moraine Primer (Морайн Праймер). Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется.

#### Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller Facade (ФиннФиллер Фасад) в помещениях с повышенной влажностью и шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller (ФиннФиллер) в сухих помещениях. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.

#### Фасадные работы.

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

#### Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности должны отвечать требованиям СП 71.13330.2017, новые оштукатуренные поверхности можно грунтовать и окрашивать через 1–2 месяца после оштукатуривания, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев после возведения. Глянцевые бетонные поверхности (цементный клей) обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Сильно мелящие и не прочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением. Дефекты поверхности выровнять готовой шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller Facade (ФиннФиллер Фасад). В случае поражения поверхности грибком или плесенью обработать saniрующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Прочный бетон не требует грунтования.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины в железобетонной конструкции раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его противокоррозионной краской. В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать saniрующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять готовой шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller Facade (ФиннФиллер Фасад). Сильно мелящие поверхности должны быть расчищены до прочного основания.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурига", 192289, Россия  
г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий  
**8 800 100 07 70**

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный

## MORAINE PRIMER | МОРАЙН ПРАЙМЕР

Грунтовка пропиточная для внутренних работ

**Нанесение** Перед применением грунтовку тщательно перемешать! Материал полностью готов к применению, не требует разбавления. Наносить в 1 слой кистью, валиком или распылением. Правильно загрунтованная и высохшая поверхность не должна мелить и пачкаться, также необходимо избегать избыточного неравномерного нанесения, при котором может образоваться заглянцованная поверхность.

**При нанесении безвоздушным распылением (БВР) рекомендуемые параметры:**

- \* Тип форсунки: FF.
- Сопло: 410.
- Давление: 40 бар.
- Разбавление: не требуется.

Точные параметры определяются тестированием на объекте.

\* В случае изменения типа форсунки или сопла, возможно, потребуется корректировка по давлению относительно рекомендаций, данных выше. При нанесении безвоздушным распылением дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования. Перед началом окрасочных работ рекомендуется отработать технологию грунтования и окраски на небольшом участке поверхности.

**Очистка инструментов** По окончании работ инструменты и тару промыть водой.

**Эксплуатация поверхности** Не применять в качестве финишного покрытия.

**Окружающая среда и безопасность** Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством. Узнайте подробнее на [www.finncolor.ru](http://www.finncolor.ru)

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурига", 192289, Россия  
г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий  
**8 800 100 07 70**

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный

