



Expert Silikat Primer | Эксперт Силикат Праймер

Грунтовка силикатная

Тип	Негорючая силикатная грунтовка на основе жидкого калиевого стекла для подготовки поверхности перед нанесением негорючей силикатной краски Finncolor Expert Silikat Interior (Финнколор Эксперт Силикат Интериор) в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Область применения	Предназначена для всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонным панелям, цементной штукатурке, другим минеральным поверхностям внутри помещений, в том числе в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.
Объекты применения	Применяется для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждений, многоэтажных зданий высотой более 17 этажей или более 50 м, путей эвакуации, концертных залов, коридоров, вестибюлей, лестничных клеток, складов, бизнес-центров, магазинов, помещений вместимостью более 300 человек, требующих частой уборки). Предназначена для грунтования стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях (кроме ванных комнат) с высокой эксплуатационной нагрузкой. Использовать в системе с краской силикатной Expert Silikat Interior (Эксперт Силикат Интериор). Выдерживает кратковременное воздействие влажной среды при обработке. Соответствует требованиям к негорючим материалам федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	7,5 м ² /л по невпитывающей поверхности; 5,6 м ² /л по впитывающей поверхности. Расход зависит от впитывающей способности и неровности основания, способа и условий нанесения, а также может отличаться от заявленных показателей. Для проверки впитываемости обрызгать поверхность водой из распылителя. Если при нанесении вода стекает, поверхность невпитывающая. Если вода сразу впитывается, то поверхность впитывающая. При расчете количества грунтовки по впитывающей поверхности необходимо учитывать максимальный расход.
Фасовки	10 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком. С осторожностью распылением.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.





Expert Silikat Primer | Эксперт Силикат Праймер

Грунтовка силикатная

Время высыхания	При температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $(65\pm 5)\%$: 1 час. Следующий слой можно наносить через 1 час. При понижении температуры, повышении влажности, время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Плотность	1,10 - 1,14 кг/л
Сухой остаток по массе (%)	Не менее 18%
Предельная величина ЛОС	Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС (кат. A/a) 30 г/л (2010): Expert Silikat Primer содержит VOC (ЛОС) макс. 5 г/л
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. После вскрытия использовать в течение одного месяца. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 1 год (12 месяцев).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой и чистой. Материал наносить при температуре воздуха и поверхности - выше 5°C , но не выше 35°C и относительной влажности воздуха – ниже 80%. Защищать обрабатываемую поверхность в процессе работы и в течение 48 часов после окончания работ от прямых солнечных лучей, сквозняков. Не допускать замораживания. Не исключается эффект меления при нанесении на гипсовые основания.
------------------------------	--

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



**Expert Silikat Primer | Эксперт Силикат Праймер****Грунтовка силикатная****Предварительная подготовка**

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты поверхности выровнять фактурной краской KM-0 Texture Interior (KM-0 Текстча Интериор). После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Нанесение

Перед применением материал тщательно перемешать.

Очистка инструментов

По окончании работ инструменты и тару промыть водой.

Эксплуатация поверхности

Не применять в качестве финишного покрытия.

Окружающая среда и безопасность

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

